



Retoque/ Aerosol 1K Laca Brillante (Gloss)

Descripción

Laca acrílica monocomponente (1K) aplicable sobre la mayoría de las pinturas preparadas. Las superficies brillantes deben lijarse ligeramente con 1200 antes de la aplicación. Fácil aplicación, secado rápido, no amarillea y fácil de pulir.

Tiempo de secado

(al aire a 20 °C)

Número de capas: 2-3

Sin polvo: 3-5 minutos

Sin tacto: 15-20 minutos

Secado completo: 6 horas

Intervalo entre capas: 10 minutos

Pulido: después de 24 horas a temperatura ambiente. El endurecimiento completo se produce en los 3-4 días siguientes.

NOTAS

La laca en aerosol/retoque no es resistente a la gasolina. Es apta para todas las piezas de la motocicleta, excepto el tanque. Para lacas resistentes a la gasolina, consulte nuestra laca brillante 2K sin isocianatos para aplicación con pistola.

La superficie pintada no debe exponerse a condiciones severas durante los primeros días posteriores a la aplicación. Hasta su completo curado, se debe evitar la condensación de humedad intensa, como el rocío y la escarcha, y el contacto con agentes agresivos como el smog, los detergentes y la sal de la carretera.