



Cellulose Pintura

Descripción

1K Acabado nitroacrílico de alto brillo en colores sólidos. Muy fácil de aplicar, de secado rapidísimo, fácil de pulir y con buena durabilidad.

Su pintura ya estará diluida al 1:1 con disolvente, a menos que solicite lo contrario.

Aplicación

Viscosidad de pulverización a 20 °C: 17-18" DIN4

Boquilla de aire: 1,2-1,4 mm

Presión de aire: 4 atm

No. de capas: 2 o 3

Tiempo de evaporación entre capas: 5 min a 20 °C

Espesor de capa recomendado: 40 µm

Tiempo de secado

Secado al aire a 20 °C

Manipulación: 40-45 min

Secado completo: 24 h

Horneado a baja temperatura a 60 °C

15-20 min según el espesor de capa.

Pulido

Después de 8-14 h a 20 °C según el espesor de capa.

Nota: La pintura de celulose es duradera y conserva un aspecto auténtico en motos antiguas, pero no es resistente al combustible. Si se pinta un tanque, se debe aplicar laca 2K por encima. No se requiere laca en otras partes de la motocicleta.