



Imprimacione de plástico (Plastic Primer)

Descripción

Una imprimación 1K diseñada específicamente para promover la adhesión a diversos materiales, como AAS, PC/PET, PETP, PP-E, PP+E/P, PP/EPDM y TSOP.

Seca rápidamente y está lista para usar, por lo que no requiere dilución.

Aplicación

Asegúrese de que las superficies a recubrir estén secas, correctamente preparadas con papel de lija P240-P400 y completamente desengrasadas para eliminar cualquier resto de contaminantes.

Boquilla de aire: 1,0-1,2 mm. Presión de aire: 2,0 bar o 30 psi.
1-2 capas finas.

Tiempos de secado

Tiempo de evaporación: 5 minutos entre capas.

Repintable después de 15 minutos a 20 °C. No espere más de 1 hora antes de repintar, ya que la imprimación para plásticos deberá lijarse de nuevo.