



Imprimación de adherencia (Self Etch primer)

Descripción

Imprimación anticorrosiva de 2 componentes. Excelente adherencia sobre metal y fibra de vidrio. Alta protección anticorrosiva. Secado rápido.

Aplicación

Asegúrese de que las superficies estén secas y libres de cualquier residuo de contaminantes.

Uso con pistola pulverizadora

Relación de mezcla: Imprimación 1:1 Activador

Boquilla de aire: Pistola convencional de 1,4-1,6 mm

Presión de aire: 40-45 psi

Vida útil: 120 minutos a 20 °C

Número de capas: 2-3

Tiempos de secado

Secado al aire a 20 °C:

Secado al tacto: 15 min.

Dejar pasar de 5 a 10 min entre capas.

Secado completo: 60 min.

Aplanar ligeramente con papel de lija de 800.