



Ritocco/ bomboletta 1K Lacca Lucida (Gloss)

Descrizione

Lacca acrilica 1K applicabile sulla maggior parte delle vernici di base preparate. Qualsiasi superficie lucida deve essere leggermente carteggiata con vernice abrasiva 1200 prima dell'applicazione. Facile da applicare, essiccazione rapida, non ingiallisce, facile da lucidare.

Tempi di essiccazione

(essiccazione ad aria a 20°C)

Numero di strati: 2 – 3

Fuori polvere 3 – 5 min

Toccabile 15-20 min

Essiccazione completa: 6 ore

Intervallo tra strati: 10 min

Lucidatura: dopo 24 ore a temperatura ambiente. L'indurimento completo avviene nei successivi 3-4 giorni.

NOTE

Lacca bomboletta/ ritoccho non è resistente alla benzina. È adatta a tutte le parti della moto, ad eccezione del serbatoio. Per lacca resistente alla benzina, consultare la nostra lacca 2K lucida senza isocianati per applicazione a spruzzo.

La superficie non deve essere esposta a condizioni estreme nei primi giorni dopo la verniciatura. Fino alla completa polimerizzazione, è necessario evitare forti condense di umidità, come rugiada e brina, e il contatto con agenti aggressivi come smog, detersivi e sale sulle strade.