



“Cellulose” Vernici

Descrizione

Finitura nitroacrilica 1K lucida in colori pastello. Facilissima da applicare, a rapida essiccazione, facile da lucidare e con buona durata.

La vernice sarà già diluita 50:50 con diluente, salvo diversa richiesta.

Applicazione

Viscosità di spruzzo a 20 °C: 17-18" DIN4

Ugello aria: 1,2-1,4 mm

Pressione aria: 4 Atm

N. di strati: 2 o 3

Appassimento tra le strati: 5 min. a 20 °C

Spessore consigliato: 40 µ

Tempi di essiccazione

Essiccazione ad aria a 20 °C

Manipolabile: 40-45 min. In profondità: 24 h

Cottura a forno a 60 °C

15-20 min. a seconda dello spessore del film.

Lucidatura

Dopo 8-14 h a 20 °C a seconda dello spessore del strati.

Nota: la vernice alla "cellulose" è durevole e meravigliosamente autentica su moto d'epoca, ma non è resistente al carburante. Se si vernicia un serbatoio, è necessario applicare un lacca 2K. Non è necessario applicare il lacca 2K su altre parti della moto.