



Ritocco/ bomboletta 1K Lacca Satine (Satin) e Opaca (Matt)

Descrizione

Lacca acrilica 1K applicabile sulla maggior parte delle vernici preparate. Le superfici lucide devono essere leggermente carteggiate con 1200 prima dell'applicazione. Facile da applicare, essiccazione rapida, non ingiallisce, facile da lucidare.

Tempi di essiccazione

(ad aria a 20°C)

Numero di strati: 2-3

Fuori polvere 3-5 min

Maneggiabile 15-20 min

Essiccazione completa: 6 ore

Intervallo tra le strati: 10 min

Lucidatura: dopo 24 ore a temperatura ambiente. L'indurimento completo avviene nei 3-4 giorni successivi.

NOTE

La lacca bomboletta/ritocco non è resistente alla benzina. È adatta a tutte le parti della moto, ad eccezione del serbatoio. Per una lacca resistente alla benzina, una lacca opaca o satinata 2K deve essere applicata da un professionista con respiratore ad aria compressa.

La superficie non deve essere esposta a condizioni estreme nei primi giorni dopo la verniciatura. Fino alla completa indurimento, è necessario evitare forti condense di umidità, come rugiada e brina, e il contatto con agenti aggressivi come smog, detersivi e sale sulle strade.