



## **Primer aderenza (Self Etch Primer)**

### **Descrizione**

Primer anticorrosivo bicomponente. Eccellente adesione su metallo e fibra di vetro. Elevatissima protezione anticorrosiva. Essiccazione rapida.

### **Applicazione**

Assicurarsi che le superfici siano asciutte e prive di qualsiasi traccia di contaminanti.

Uso con pistola a spruzzo

Rapporto di miscelazione: Primer 1:1 Attivatore

Ugello aria: pistola convenzionale 1,4-1,6 mm

Pressione aria: 40-45 psi

Tempo di lavorabilità: 120 minuti a 20 °C

Numero di strati: 2-3

### **Tempi di essiccazione**

Essiccazione ad aria a 20 °C:

Asciutto al tatto: 15 minuti.

Attendere 5-10 minuti tra le strati.

Essiccazione completa: 60 minuti

Leggermente levigato con carta abrasiva grana 800