



## **500/1000ml 2K Mat Lak Isocyanate**

### **Beschrijving**

Dit 2K Matt lak kan worden aangebracht over de meeste verven. Als het oppervlak glanzend is, het moet worden geschuurd met P1200, vóór toepassing. Gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend.

Met behulp van een spuitpistool

Meng de lak 1000 +250 activator + 300 oplosmiddel Thinner

**De activator voor dit product bevat isocyanate en mag daarom alleen worden gebruikt door een professional met een volledig luchtgevoede ademhalingsuitrusting.**

Potlife: 6-8 hrs.

Air cap: 1.2-1.4 mm HVLP 1.4mm

Luchtdruk: 4 bar (traditioneel); 2.5 bar (HVLP)

### **Droogtijden**

(lucht drogen bij 20 ° C)

Aantal lagen: 2

Laat 10-15 minuten tussen de lagen.

Kleefvrij 2 – 4 uur

Minimale totale droogtijd is 16 - 24 uur.

Bakoven bij 60°C: 30 notulen

De volledige verharding optreedt in de volgende 3-4 dagen.

**OPMERKINGEN** Als drogen bij temperaturen onder 60 ° C, moet het oppervlak niet te worden blootgesteld aan zware omstandigheden in de eerste dagen na het schilderij. Sterke luchtvochtigheid verdichtingen, zoals vorst en dauw en contact met agressieve stoffen zoals smog, detergents, zout op de wegen, moet worden vermeden.