



500/1000ml 2K Glans Lak - isocyanate vrij **(Isocyanate Free Gloss Lacquer)**

Beschrijving

2K Glanslak met een hoog vaste-stofgehalte die over de meeste voorbereide verven kan worden aangebracht. Glanzende oppervlakken moeten vóór het aanbrengen licht worden opgeschuurd met 1200. Eenvoudig aan te brengen, biedt de duurzaamheid en benzinebestendigheid die normaal gesproken worden geassocieerd met standaard 2K glanslak, terwijl de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het gebruik van isocyanaatverharders worden vermeden.

Gebruik een spuitpistool

(alleen toepasbaar bij hoeveelheden van 500 ml of 1000 ml)

Meng de lak met de activator 1:1

Potlife 8 uur

Luchtkap: 1,4-1,7 mm

Luchtdruk: 60-65 psi (4-4,5 bar)

Droogtijden

(luchtdrogend bij 20 °C)

Aantal lagen: 2-3

Laat 5-10 minuten drogen tussen de lagen.

Stofvrij na 30 minuten, na 90 minuten voorzichtig hanteren.

Kan binnen 8 uur of na 7 dagen worden overgeschilderd.

Volledig uitgehard en na 7 dagen polijstbaar.

Let op: Zware applicatie en lage temperaturen kunnen het droogproces vertragen, wat kan leiden tot watervlekken. Mocht dit gebeuren, dan kan het meestal worden weggepolijst. Zorg ervoor dat de verf 7 dagen uit de regen wordt gehouden als er meerdere laklagen zijn aangebracht, aangezien het drogen langer kan duren.