



Cellulose färg

Beskrivning

1K nitroakryl högblank täckfärg i solida färger. Mycket lätt att applicera, torkar mycket snabbt, är lätt att polera och har god hållbarhet.

Din färg har redan utspäddes 1:1 om du inte har begärt annat.

Applicering

Sprutningsviskositet vid 20 °C: 17-18" DIN4

Luftmunstycke: 1,2 - 1,4 mm

Lufttryck: 4 atm

Antal skikt: 2 eller 3

Avluftning mellan skikten: 5 min. vid 20 °C

Rekommenderad skiktjocklek: 40 µ

Torktider

Lufttorkning vid 20 °C

Hantering: 40-45 min. Genomtorkning: 24 timmar

Låghärdning vid 60 °C

15–20 min. beroende på skiktjocklek.

Polering

Efter 8–14 timmar vid 20 °C beroende på skiktjocklek.

Obs: Cellulosafärg är hållbar och underbart autentisk på gamla maskiner, men inte bränslebeständig. Om du målar en tank måste 2K klarlack appliceras över. Ingen klarlack behövs över andra delar av motorcykeln.